



Cire Pâte CARBAMEX

Brillant Profond – Grande Dureté – Résistant à l'Humidité

Utilisation :

Restauration et entretien des meubles boiseries et des parquets.

La **Cire Pâte CARBAMEX** est adaptée à la finition des bois vernis ou sur fond dur.

La **Cire Pâte CARBAMEX** peut être aussi utilisée sur bois brut.

Propriétés : Brillant profond

Par sa formule très spéciale à base de cire végétale de CARNAUBA (extraite de l'arbre du Brésil Copernicia ou Carifera) la **Cire Pâte CARBAMEX** a un brillant profond, une grande dureté qui rend un toucher sec.

Par sa finition dure la **Cire Pâte CARBAMEX** n'encrasse pas les bois, ne rend pas collante les surfaces. Une fine couche de cire apportera une touche chaleureuse à la finition qui prendra une superbe patine avec le temps.

La **Cire Pâte CARBAMEX** est légèrement teintée. Son pouvoir teintant permet de rehausser la beauté des bois.

Cire Pâte CARBAMEX a une bonne **résistance à l'humidité**.

Préparation :

Peut être appliquée sur la **Sous Couche Universelle Briançon**, sur bois vernis cirés, plaqués ou agglomérés.

Application :

Appliquer la **Cire Pâte CARBAMEX** en couches fines au tampon de laine d'acier très fine (000) sur les surfaces à entretenir ou à revitaliser.

NB : l'utilisation de la laine d'acier (grains 000) égrène la surface du fond dur et

favorise l'accroche de la **Cire Pâte CARBAMEX**

Laisser sécher, puis faire briller à la brosse dure (type tampico, plume d'oie).

Procéder à plusieurs applications si le bois est très sec.

La qualité de la finition dépendra également du ponçage du bois.

Un ponçage au préalable (grain 220) donnera une finition parfaite.

Nettoyage des ustensiles : Diluant sans Odeur Briançon.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Caractéristiques techniques :

Composition : Cire de CARNAUBA (extraite de l'arbre du Brésil Copernicia ou Carifera)

- *Rendement* : 2Kg pour 50 m² par couche
- *Séchage* entre 2 couches : 1 heure
- *Séchage complet* : 24 heures

- *Conservation* : 3 ans en emballage d'origine fermé.
- Reboucher soigneusement après utilisation.

- *Viscosité Brookfield (AFNOR NFT 76-102)* : 4800 cPs à 35° C
- *Densité* : 0.9 g/cm³
- *Extrait sec (AFNOR NFT 76-101)* : 35%

Coloris : Neutre, Pin, Claire naturelle, Antic blond, Antic foncé, Merisier, Acajou, Ebène.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.briancon-production.com)

Fiche technique diffusée par le Service technique le 23/03/11 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une

garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

