



Colle pour parquet 254.0

Colles à base de résine synthétique pour la pose de parquets mosaïques. Contient des solvants.

Domaine d'application

- Pose de parquets mosaïques vernis et de parquets en grandes lames sur tous les supports rencontrés couramment dans le domaine du bâtiment, tels que chapes en ciment, supports revêtus d'un ragréage et supports en bois

Avantages

- Sans eau
- Prise rapide
- Convient à la pose sur sols chauffants

Propriétés du collage

- Résistant à l'humidité
- Résistant à la chaleur

Propriétés de la colle

Base:	polymère vinylique dans solution d'alcool
Solvant:	mélange de solvants organiques
Densité:	env. 1,48 g/cm ³
Couleur:	beige
Consistance:	pâteuse
Temps ouvert:	25-40 minutes
Identification:	soumise à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne (GefStoff), facilement inflammable, catégorie de danger A1, contient de l'ester et de la cétone

Application

Préparation du support

Le support doit être plan, solide et sec. Les restes éventuels d'un ancien revêtement doivent être enlevés. Puis appliquer un enduit de lissage de 3 mm d'épaisseur afin de compenser d'éventuelles irrégularités.

Les supports à forte absorption doivent être préenduits. Les chapes avec chauffage intégré doivent être préenduits systématiquement.

Du bois fumé, par exemple chêne fumé, doit être exempt d'ammoniaque. Pour des essences très grasses, par exemple bois tropicaux, il convient de vérifier s'ils conviennent au collage prévu.

Application de la colle:

Bien remuer la colle avant emploi. La température d'application idéale est comprise entre 10 et 25 °C. Le chauffage du sol doit être arrêté pendant la pose du parquet et pendant le temps de séchage (arrêter le chauffage au moins 3 jours avant). Appliquer la colle pour parquet sur le support, au moyen d'une spatule crantée. Puis poser le parquet dans le lit de colle encore humide. Bien marteler afin de permettre un mouillage régulier de l'envers du parquet.

Le temps ouvert moyen est d'environ 30 minutes. Après un temps de séchage (temps d'attente) de 48 heures, il est possible de poncer le parquet posé.

Consommation:

0,5 - 0,75 kg/m² pour bois vernis

0,9 - 1,0 kg/m² pour grandes lames

En fonction du crantage de la spatule et du support.

Nettoyage

Nettoyer les outils et les taches de colle fraîches avec de l'eau ou de l'alcool.

Conditionnement

Seau 7 kg net

Seau 21 kg net

Stockage

KLEIBERIT colle pour parquet 254.0 peut être stockée environ 1 an à 20 °C dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. Bien remuer avant emploi.

EX0706



KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.