

RMC Oil Plus 2C



DESCRIPTION

Rubio Monocoat Oil Plus 2C est une huile moncouche écologique de finition et de protection pour les bois intérieurs. **RMC Oil Plus 2C** convient parfaitement pour les lieux aux grandes exigences d'élégance et de trafic. En un temps record, colorez et protégez en une seule couche grâce à la liaison moléculaire unique de **Rubio Monocoat**.

PROPRIÉTÉS

- Colore et protège en une seule couche
- + de 40 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles
- Conserve la structure et le toucher naturel du bois
- 0% de COV
- Ne contient ni eau ni solvant
- Pas de raccord à l'application
- Rendement élevé : 30 à 50 m² / L
- Peut être appliquée sur toutes les surfaces intérieures (parquets, menuiseries, meubles...)
- Adaptée pour les cuisines et salles de bains
- Résistant à la chaleur
- Durcissement et séchage rapide
- Haute résistance aux passages intenses

MODE D'EMPLOI

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface avec le **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)** (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface

- A l'aide du **RMC Mélangeur (RMC Oil Stirrer)**, bien remuer l'huile A pour homogénéiser les pigments. Dans un **RMC Seau (RMC Bucket)**, versez l'huile A et le durcisseur B, à l'aide du **RMC Doseur (RMC Flexi-cup)** respectez un ratio de 3 volumes de A pour 1 volume de B.
- A l'aide du **RMC Mélangeur (RMC Oil Stirrer)** remuez pendant 1 à 2 minutes.


- Appliquez une petite quantité de **RMC Oil Plus 2C** à l'aide d'une **RMC Éponge (RMC Sponge)** ou d'une Monobrosse munie d'un **RMC Pad Beige** ou d'une ponceuse excentrique munie d'un **RMC Pad Mousse Bleu (RMC Pad Blue)**.
- Travaillez par zone de 5 à 10 m².
- Laissez agir quelques minutes.

- Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **RMC Chiffon (RMC Cloth)** ou d'une Monobrosse munie d'un **RMC Pad Blanc (RMC Pad white)**.
- La surface doit être sèche au toucher après essuyage.

- Dans un espace bien aéré, la surface peut être à nouveau utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.



MATÉRIEL D'APPLICATION



RENDEMENT

RENDEMENT ÉLEVÉ : 30 à 50 m² / L

RMC Oil Plus 2C doit être appliquée dans les 4 à 6 heures maximum après le mélange (le délai varie suivant la température et l'humidité de l'air). Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

RENDEMENT APPLICATION INDUSTRIELLE : 60 à 80 m² / L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.



Éco Responsable



Monocouche



Manuel - Monobrosse Industriel



Consommation 30 à 50 m² / L



Séchage 24H à 36 H



Biocleaner



Duo 350 ml - 1.3 L - 3.5 L



NETTOYAGE

- Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*) après environ 5 jours.
- Des produits spécifiques sont à votre disposition pour le traitement des taches de calcaire et de graisse : **RMC Spray Anti-Calcaire** (*RMC Limespot Remover*) et **RMC Spray Dégraissant** (*RMC Grease Remover*).
- Le matériel d'application peut-être nettoyé avec le **RMC Biocleaner** (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

ENTRETIEN-RÉNOVATION

- Pour réparer localement les rayures et les taches, poncez minutieusement à la main avec le même grain de ponçage que lors du traitement initial puis appliquez l'huile. Elle se fixera au bois brut uniquement aux endroits manquants.
- Lorsque la surface perd de son soyeux, appliquez **RMC Refresh Eco**. Ne pas attendre que la couleur s'estompe.

CONSEIL DU PRO

- Pour une protection renforcée, appliquez **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) au minimum 24-36 heures après l'application de **RMC Oil Plus 2C** (cf. Fiche technique).
- La qualité du ponçage et de l'application assurera une finition homogène et une tenue optimale.
- L'aspect final peut varier suivant l'essence, la structure et la qualité du bois traité ainsi que l'état de surface (régularité du ponçage).
- Nous vous conseillons de faire un essai pour valider le choix de la teinte avant application.
- Stockez **RMC Oil Plus 2C** en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l'huile qui facilite son application.
- Pour une application avec une **Monobrosse** : détourez la périphérie de la pièce avec **RMC Éponge** (*RMC Sponge*) puis essuyez avec **RMC Chiffon** (*RMC Cloth*) pour une finition uniforme
- Pour des designs recherchés, pensez à la zone créative.
- Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RMC Oil Plus 2C (A) :

État physique à 20 °C : liquide
Odeur : huile naturelle
Point d'éclair : > 99° C
Densité : > 0.9 kg / L
Teneur en COV : 0g / L

RMC Accelerator (B) :

État physique à 20 °C : liquide
Odeur : neutre / Couleur : clair
Point d'éclair : > 160° C
Densité : > 0.9 kg / L
Teneur en COV : 0g / L

Couleurs : Antique Bronze, Argile *Mud Light*, Beige *Smoke*, Blanc *White*, Blanc Céruse *Super White*, Blanc Coton *Cotton White*, Bois Flotté Bleu *Aqua*, Bois Flotté Gris *Oyster*, Bois Flotté Vert *Biscuit*, Bourbon, Chêne *Oak*, Chêne Brut *Natural*, Chêne Ciré Fumé *Castle Brown*, Chêne Clair *Smoked Oak*, Chêne Doré *Pine*, Chêne Foncé *Dark Oak*, Chocolat *Chocolate*, Écru *Mist*, Gris Ardoise *Slate Grey*, Gris Argent *Silver Grey*, Gris Moyen *Gris Belge*, Gris Cendré *Ash Grey*, Gris Clair *Sky Grey*, Gris Souris *Havanna*, Gris Taupe *Savanna*, Gris Titane *Titanium Grey*, Invisible *Smoke 5%*, Marron Glacé *Ice Brown*, Noir *Black*, Noir Intense *Charcoal*, Noyer *Walnut*, Rouge Bordeaux *Cherry Coral*, Rouge Marron *Mahogany*, Soupçon de Beige *Mist 5%*, Soupçon de Blanc *White 5%*, Soupçon de Gris *Cornsilk*, Transparent *Pure*, Vanille *Vanilla*, Vert Grisé *Stone*, Vert Olive *Olive*.

CONDITIONNEMENT

Boîte duo de 350 ml :
RMC Oil Plus 2C (A) 275 ml + **RMC Accelerator (B)** 75 ml.
Boîte duo de 1.3 L :
RMC Oil Plus 2C (A) 1 L + **RMC Accelerator (B)** 0.3 L.
Boîte duo de 3.5 L :
RMC Oil Plus 2C (A) 2.750 L + **RMC Accelerator (B)** 0.750 L.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine, protégé du gel et de l'humidité.



MISE EN GARDE

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition.

L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons imbibés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl

Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr

MUYLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58
B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tél. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.muyllefacon.com

