

# VERNIS MIXTE CELLULOSIQUE/ GOMME LAQUE

## DÉSIGNATION COMMERCIALE

## VERNIS GOMME-LAQUE ERABLE Brillant - Semi-satiné

## DÉFINITION

Vernis mixte cellulosique/gomme-laque de finition, haut de gamme, incolore, procurant l'aspect d'une finition traditionnelle au tampon.

## NATURE DU PRODUIT

Solution de gomme laque décirée et résines nitro-synthétiques en milieu solvant.

## DILUANT

### DILUANT 9.

## DOMAINES D'UTILISATION

La technique classique de vernissage au tampon des meubles de style comprend des opérations délicates et onéreuses en main d'œuvre. Le VERNIS GOMME LAQUE ERABLE réchauffe et donne une profondeur au bois avec l'aspect soyeux d'une finition raffinée traditionnelle au tampon, avec un gain de temps considérable.

## CARACTÉRISTIQUES

Sèche rapidement (1 heure), dureté totale à coeur : 10 jours.  
Résistance améliorée à l'eau, aux alcools de consommation.  
Densité : 0.915.  
Extrait sec : 25 %.  
Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 30±3 secondes.  
Surface couverte : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.

## APPLICATION

### PISTOLET.

Il est impératif que la préparation de la surface soit méticuleuse.  
Bloquer les pores avec un vernis de fond cellulosique ou un vernis polyuréthane.  
Appliquer le vernis au pistolet en 2 couches fines croisées.  
Diluer le VERNIS GOMME LAQUE ERABLE à 20% avec le DILUANT 9.  
Laisser tirer ½ heure à 1 heure par couche.  
Pour obtenir le glacis final et l'aspect caractéristique d'un vernis au tampon à l'ancienne, égaliser avec un tampon humidifié à l'ÉGALISATEUR 312.

## CONSEIL(S)

Pour une finition antiquaire avec « toucher bougie », égrener la surface à la laine d'acier N°000 et appliquer en finition la cire BRIL' LUX.

## FINITIONS POSSIBLES

CIRE BRIL' LUX - ENCAUSTIQUE 244.

## CONDITIONNEMENT

1 l - 5 l - 25 l.

 **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**